

品番		AS 200S (レギュラー)
巾 × 長	100cm×30m乱	
厚み m/m	1.0(±0.2)	
重さ g/m	750(±80)	
引張強力 N/5cm巾	タテ	1094
	ヨコ	553
引裂強力 N	タテ	60
	ヨコ	53
引張伸度 %	タテ	14
	ヨコ	15
コーティング	シリコン系両面コーティング	
(財)建材試験センター 建築工専用シートの溶接及び 溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323	A種合格 第05A0009号	

■スパッタシート規格サイズ

号	サイズ(m/m)
1	920× 920
2	920×1920
4	1920×1920
6	1920×2920
ロール	1000×30M乱

◎取扱店参考規格

◎別注サイズも承ります。

※上記データは測定値で、保証値ではありません。

■JIS A 1323による難燃性の種類及び試験方法

種類	説明
A 種	厚さ9mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
B 種	厚さ4.5mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
C 種	厚さ3.2mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。